DECAMUR

DECAPANT PUISSANT, NEUTRE, SANS SOLVANT ET INOFFENSIF POUR PEINTURES FACADES

Application

DECAMUR est un nouveau décapant spécialement conçu pour le décapage de peintures de façades. Contrairement à la plupart des autres décapants, ce produit est à base d'eau et sans solvant. **DECAMUR** est tellement sûr dans son utilisation qu'il peut être pistolé avec un airless. Le produit peut aussi être appliqué sans aucun danger à l'intérieur. Il peut être utilisé pour le décapage de peintures émulsionnées à base d'eau sur briques, pierres naturelles, pierres bleues, marbres, béton,….. Ne convient pas pour les peintures minéraux comme par exemple pour la peinture à la chaux.

Description

DECAMUR est un produit thixotrope biodégradable, qui ne coule pas lors d'applications verticales. Contrairement à la plupart des autres décapants, ce produit est à base d'eau et sans solvant. De par ce fait, le produit ne s'évapore presque pas et travaille donc plus longtemps dans la couche de peinture, nécessitant donc une consommation moindre. Les couches de peintures traitées peuvent être nettoyées à la vapeur ou à l'eau sous pression.

Caractéristiques et propriétés

Aspect physique et teinte	thixotrope, blanc
Viscosité	> 1000 cps
Couleur	transparent
Point d'évaporation	> 100°C
Flash point	aucun
pH	8,5 +/- 0,5
Solubilité dans l'eau	entière
Densité	+/- 1,6

Mode d'emploi

Préparation

Les éléments qui ne doivent pas être décapés (fenêtres, vitres,…) seront protégés avec un film adéquat. Avant tout application on procédera à un essai afin de s'assurer de l'efficacité du produit. La température minimale environnante sera de minimum 10°C.

Mise en oeuvre

DECAMUR est appliqué non dilué à l'aide d'un airless, d'une brosse ou d'un rouleau. Après 10 minutes on peut déjà observer le travail du décapant sur la couche de peinture. Après 30 minutes, on essaiera d'enlever la peinture avec un grattoir. Si la peinture ne s'enlève pas facilement, on recouvre à nouveau de **DECAMUR** la surface testée, on laisse agir et on essaie d'enlever la peinture avec un grattoir. Une heure après l'application du produit et pour autant que le test du grattoir soit positif, on peut nettoyer la façade à l'aide de vapeur ou d'eau sous pression. (120 Bar).

Informations relatives à la sécurité - Transport – Manutention et stockage - Déchets

Consulter la fiche d'information Rewah la plus récente en matière de sécurité concernant le produit, conformément aux directives (EU) 453/2010 annexe II/A. L'information mentionnée sur la feuille d'information de sécurité précitée a été établie avec le plus grand soin possible. Elle est basée sur les connaissances disponibles à la date de son édition. Nous n'acceptons aucune responsabilité par suite de dommages ou de nuisances, de quelle que nature que ce soit, qui seraient provoqués par l'utilisation du produit concerné.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24

Consommation
0,15 – 0,25 ltr/m² = 4 – 8 m²/ltr

Conditionnement
5 ltr

Transport et stockage
Transporter et stocker à l'abri du gel. Protéger le produit en son emballage contre lumière directe du soleil. Eviter le stockage aux températures de >30°C.

Durée de conservation
1 ans après production dans l'emballage d'origine fermé.

Considérations finales
Les données reprises dans la présente fiche de produit, les avis en matière d'application et autres recommandations sont basés sur de vastes analyses et expériences. Elles sont toutefois données sans engagement y compris en matière de responsabilités de tiers. Elles ne dispensent pas les clients d'examiner eux-mêmes les produits et le mode d'emploi en matière d'aptitude à l'emploi pour la destination visée. Les caractéristiques et propriétés indiquées concernent des valeurs et des analyses moyennes obtenues à 20°C, des tolérances étant admises. Notre service clientèle se tient volontiers à votre disposition pour répondre à vos questions. La présente fiche de produit remplace toutes les précédentes.

rewah n.v. • nijverheidsweg 24 • 2240 zandhoven-belgium
tel +32 (0)3 475 14 14 • fax +32 (0)3 475 10 94 • e mail: info@rewah.com • http://www.rewah.com
ondernemingsnr. 0455.818.737 • RPR Antwerpen • FORTIS: 220-0465200-24